

**ESLON®-DC ESD**

**PVC CS401AS**

Plaques antistatiques dissipatrices

**CS401AS I**  clair

**ÉLECTRIQUE**

		Méthode		Unité	Standard ESD
Résistivité superficielle	ASTM D-257	DIN 53482	IEC 60093	$\Omega/\square$	$10^6 \sim 10^7$
Décharge électrostatique	MIL B-81705B			s	< 0.1
Constante diélectrique	ASTM D-150	DIN 53483	IEC 60250		3

**PHYSIQUE**

Densité	ASTM D-792	DIN 53479	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.40
Absorption de l'eau	ASTM D-270	DIN 53495	ISO 62A	%	0.03
Dureté au crayon	JIS K5400				H
Force d'adhésion du revêtement	JIS D0202				100/100

**OPTIQUE**

Transmission de la lumière	ASTM D-1003		ISO 13468	%	75
Valeur de turbidité	ASTM D-1003		ISO 14782	%	4
Indice de réfraction	ASTM D-542		ISO 489		1.53
Netteté d'image (DOI)	JIS K7105			%	90

**MÉCANIQUE**

Résistance à la traction	ASTM D-638	DIN 53455	ISO 527	MPa	70
Allongement à la rupture	ASTM D-638	DIN 53455	ISO 527	%	60
Résistance à la flexion	ASTM D-790	DIN 53452	ISO 178	MPa	90
Module de flexion	ASTM D-790		ISO 178	MPa	3100
Résistance à la compression	ASTM D-695		ISO 604	MPa	80
Résistance au choc Charpy			ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	3.8
Résistance à l'impact Izod	ASTM D-256		ISO 180	J/m	32

**THERMIQUE**

Résistance à la déformation thermique	ASTM D-648	DIN 53461	ISO 75	°C	63
Coefficient de dilatation linéaire	ASTM D-696		ISO 11359	mm/mm°C	$7 \times 10^{-5}$
Conductivité thermique	ASTM C-177			W/mK	0.16
Chaleur spécifique	ASTM C-177			KJ/kgK	0.84 - 1.26
Thermorétreissement	JIS K6745			%	-1
Inflammabilité	UL 94				V-0

[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne  
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)