

ESLON®-DC ESD

Polycarbonate

Comparaison ESLON®-DC Polycarbonate Standard ESD et ESD Plus Dur

PRODUITS CHIMIQUES	— Part en % —	Standard ESD		ESD Plus Dur	
		A	B	A	B
Acide fluorhydrique	20	+	+	+	+
Acide chlorhydrique	20	+	+	+	+
Acide sulfurique	50	+	+	+	+
Acide nitrique	20	+	+	+	+
Acide phosphorique	85	+	+	+	+
Acide acétique	10	+	+	+	+
Soude caustique	30	-	+	-	-
Carbonate de potassium (chlorure de potassium)	30	-	+	-	-
Peroxyde d'hydrogène	30	+	+	+	+
Fluorure d'ammonium	sat.	-	+	-	+
Chlorure de potassium	sat.	+	+	+	+
Chlorure de sodium	sat.	+	+	+	+
Ammoniac	100	+	-	+	-
Alcool (méthylique, éthylique)	100	+	+	+	+
Alcool isopropylique ¹	100	+	+	+	+
Cétone (acétone, MEK)	100	-	-	-	+
Aromatiques (benzène, toluène)	100	-	-	-	+
Ester (acétate d'éthyle, acétate de butyle)	100	-	-	-	+
Chlorure de méthylène	100	-	-	-	+
Formol	100	-	-	-	+
Fréon	30	+	+	+	+
Eau	100	+	+	+	+
Liquide vaisselle ²		+	+	+	+
Nettoyant vitres ³		+	+	+	+

EXPLICATION DES PROCÉDÉS

Méthode A: Par immersion pendant 72 heures (température ambiante de 23C°)

Méthode B: Application de 5ml de liquide et 12 heures de pause

ÉVALUATION DES PROCÉDÉS

- + Aucune influence
- Turbidité blanche et / ou ramollissement du plastique

REMARQUE

- 1** Conseillé comme produit nettoyant
- 2** Composition du liquide vaisselle: 15-30% tensioactif anionique, 5-15% tensioactif non-anionique, moins de 5% de tensioactif amphotère
- 3** Composition du nettoyant vitres: moins de 5% de tensioactif anionique, tensioactif non-anionique, tensioactif amphotère

www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de